

Holzsorten-Tabelle

Table of timber Species

Table d'essences de bois

Tabelle del tipo di legno

Tabla de maderas



Copyright
GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH
Gerlingen

Die Tabelle in der vorliegenden Form ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdruckes, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege (Fotokopie, Mikrokopie) und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.

© Copyright by GANN Mess- und Regeltechnik GmbH, Gerlingen 2/2010

Holzsorte	Geräte mit Holzsorten-Einstellung	Mittlere Rohdichte
Species of wood	Meters with wood species selector	Specific gravity
Essence de bois	Appareils avec selecteur d'essence de bois	Poids spécifique
Tipo di legno	Apparecchi con predisposizione tipo di legno	Peso specifico
Especies de madera	Aparatos con selector de tipos de madera	Peso específico

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

Abachi	2	5	2-6	100	0,35
Abale	3	3	6-5	173	0,65
Abarco	3	3	6-4	368	0,60
Abedul	3	3	7-4	130	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Abele	3	6	8-1	302	0,40
Abete adoso d'America	3	3	5-5	158	0,45
Abete bianco	3	7	9-2	309	0,40
Abete del Canada	3	3	7-3	185	0,40
Abete di California	3	7	9-2	309	0,40
Abete di Sitka	3	3	9-1	305	0,40
Abetina rosso	3	3	6-5	176	0,40
Abeto	3	7	9-2	309	0,40
Abeto de California	3	7	9-2	309	0,40
Aboudikro	3	3	6-5	296	0,65
Abura	3	3	1-9	101	0,50
Abyssinian Juniper	3	3	6-5	133	0,50
Acácia falsa	3	3	6-5	293	0,60
Acacia faux	3	3	6-5	293	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Acacia, Bastard	3	3	6-5	293	0,60
Acacia, False	3	3	6-5	293	0,60
Acagiu	3	6	6-3	222	0,40
Acajou blanc	3	3	9-2	206	0,40
Acajou d'Afrique	3	3	9-2	206	0,40
Acajou d'Amérique	3	6	6-3	222	0,40
Acajou Khaya	3	3	9-2	206	0,40
Acajou Sapelli	3	3	6-5	296	0,65
Acajou Sipo	4	7	8-4	304	0,50
Acapu	2	5	3-5	315	0,85
Acebuche	2	2	4-5	257	0,75
Acero bianco	3	3	6-5	105	0,55
Acero da zucchero	3	3	6-5	106	0,55
Aedelgran	3	7	9-2	309	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Afara, Black	2	2	4-5	177	0,45
Afara, White	3	3	6-4	217	0,45
African Blackwood	2	2	2-8	132	1,00
African Canarium	3	3	3-7	143	0,50
African Ebony	2	2	1-7	161	0,85
African Greenheart	3	3	6-5	255	0,90
African Mahogany	3	3	9-2	206	0,40
African Padauk	2	6	6-3	263	0,70
African Pencil Cedar	3	3	6-5	133	0,50
African Walnut	4	7	8-4	156	0,45
Afrik. Bleistiftzeder	3	3	6-5	133	0,50
Afrik. Ebenholz	2	2	1-7	161	0,85
Afrik. Nußbaum	4	7	8-4	156	0,45
Afrik. Padouk	2	6	6-3	263	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Afromosia	2	2	1-8	102	0,60
Afzelia	2	2	1-9	103	0,60
Agathis	3	6	4-7	203	0,45
Agba	3	3	6-5	104	0,50
Agbe	2	2	4-5	119	0,45
Ahorn	3	3	6-5	105	0,55
Ahorn, Berg-	3	3	6-5	105	0,55
Ahorn, Weiß-	3	3	6-5	105	0,55
Ahorn, Zucker-	3	3	6-5	106	0,55
Aiélé	3	3	3-7	143	0,50
Akazie, Falsche	3	3	6-5	293	0,60
Al, Roed	3	3	9-2	330	0,45
Alamo	3	6	8-1	270	0,40
Alamo blanco	3	5	8-1	116	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Alamo branco	3	6	8-1	302	0,40
Alamo trémulo	3	5	8-1	116	0,40
Alano nigro	3	3	6-5	169	0,40
Albero della cavolo	2	5	2-6	112	0,75
Alberollo	3	5	8-1	116	0,40
Alder, Black	3	3	6-5	169	0,40
Alder, European	3	3	6-5	169	0,40
Alder, Oregon	3	3	9-2	330	0,45
Alder, Red	3	3	9-2	330	0,45
Alder, Western	3	3	9-2	330	0,45
Alerce	3	3	6-5	107	0,40
Aliso	3	3	6-5	169	0,40
Alm	3	3	6-5	295	0,60
Almez americano	3	3	6-5	334	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Alno	3	3	6-5	169	0,40
Alstonia	3	3	6-5	108	0,30
Alvies	3	3	9-1	324	0,40
Amacacue	3	6	5-6	260	0,65
Amarant	3	3	3-7	109	0,85
Amarante	3	3	3-7	109	0,85
Amazakoué	3	6	5-6	260	0,65
Amazakue	3	6	5-6	260	0,65
Amboya	3	3	6-5	265	0,65
Ameneiro	3	3	6-5	169	0,40
American Ash	2	5	2-7	171	0,50
American Box	2	5	3-5	157	0,70
American Ebony	2	5	2-6	150	1,00
American Elm	2	2	4-5	329	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
American Lime	2	2	6-2	126	0,35
American Mahogany	3	6	6-3	222	0,40
American Pecan	2	2	4-5	340	0,70
American Red Gum	3	3	5-5	331	0,50
American Red Oak	2	6	5-5	164	0,55
American White Oak	2	2	4-5	167	0,70
American Whitewood	3	3	9-1	344	0,45
Amerik. Birke	3	3	7-4	359	0,55
Amerik. Edelkastanie	2	2	4-5	148	0,40
Amerik. Esche	2	5	2-7	171	0,50
Amerik. Linde	2	2	6-2	126	0,35
Amerik. Nußbaum	3	6	6-3	253	0,60
Amerik. Roteiche	2	6	5-5	164	0,55
Amerik. Rotkiefer	3	3	6-5	290	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Amerik. Ruster	2	2	4-5	329	0,55
Amerik. Weißeiche	2	2	4-5	167	0,70
Andiroba	2	2	4-5	110	0,55
Andoung	3	3	6-5	111	0,45
Anegre	2	2	4-5	114	0,45
Angelim - Vermelho	1	1	1-6	367	0,90
Angelin	2	5	2-6	112	0,75
Angelique	3	5	3-7	113	0,75
Angu	2	2	4-5	242	0,75
Anguma	2	6	6-3	256	0,40
Aningeria	2	2	4-5	114	0,45
Antiaris	2	2	4-5	115	0,40
Apa	2	2	1-9	103	0,60
Apitong	3	3	6-5	366	0,65

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Araucaria	2	6	7-2	271	0,50
Arbor vitae	2	2	8-1	289	0,30
Arce	3	3	6-5	105	0,55
Arce blanco	3	3	6-5	105	0,55
Arcwood	2	5	2-6	191	1,00
Arve	3	3	9-1	324	0,40
Asamela	2	2	1-8	102	0,60
Ash	3	3	6-5	170	0,55
Ash, American	2	5	2-7	171	0,50
Ash, Canadian	2	5	2-7	171	0,50
Ash, European	3	3	6-5	170	0,55
Ash, Japanese	2	2	1-9	172	0,50
Ash, White	2	5	2-7	171	0,50
Asp	3	5	8-1	116	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Aspe	3	5	8-1	116	0,40
Aspen, European	3	5	8-1	116	0,40
Assacu	3	3	6-5	117	0,40
Assegai	2	5	1-8	118	0,75
Assia	3	3	6-5	261	0,55
Atlasholz	2	2	4-5	298	0,80
Aulne commun	3	3	6-5	169	0,40
Aulne de l'Oregon	3	3	9-2	330	0,45
Aulne noir	3	3	6-5	169	0,40
Austral. Roteiche	3	3	8-2	195	0,85
Australian Mahogany	3	3	8-2	195	0,85
Avezzo	3	7	9-2	309	0,40
Avodiré	2	2	4-5	119	0,45
Ayan	3	3	6-5	240	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Ayous	2	5	2-6	100	0,35
Azobé	3	6	2-9	120	0,90
Baboen	3	3	6-5	121	0,40
Badi	4	4	6-6	128	0,60
Bahia	3	3	1-9	101	0,50
Bahia Lingue	3	3	6-8	353	0,35
Balam	1	1	2-5	254	0,60
Balau	3	6	3-8	122	0,75
Ballote	3	6	2-8	165	0,75
Balsa	3	3	8-2	123	0,20
Balsamo	3	6	3-7	124	0,85
Baltic Pine	3	3	6-5	176	0,40
Bambus, Hell	2	2	3-5	352	0,30
Bambus, Dunkel	2	2	2-5	351	0,30

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Banak	3	3	6-5	121	0,40
Banga Wangra	2	2	1-9	125	0,85
Bankirai	3	6	3-8	122	0,90
Barwood	2	6	6-3	263	0,70
Basralocus	3	5	3-7	113	0,75
Basswood	2	2	6-2	126	0,35
Bastard Acacia	3	3	6-5	293	0,60
Bastard Box	3	6	4-6	134	0,65
Bastard Cedar	3	3	9-1	335	0,30
Bastard Elm	3	3	6-5	334	0,60
Bastard Lignum Vitae	2	5	2-6	191	1,00
Baumheide	3	3	2-8	136	0,85
Baumwollbaum	3	3	9-2	146	0,25
Baywood	3	6	6-3	222	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Beech	2	2	4-6	138	0,55
Beech, Chilean	2	2	4-5	288	0,45
Beetree	2	2	6-2	126	0,35
Berg-Tupelo	3	3	6-4	332	0,50
Bergahorn	3	3	6-5	105	0,55
Berlinia	3	3	6-5	127	0,60
Bété	2	2	4-6	226	0,55
Bétula	3	3	7-4	130	0,55
Betulla	3	3	7-4	130	0,55
Betulla americana	3	3	7-4	326	0,55
Betulla gialla	3	3	7-4	359	0,55
Bibolo	4	7	8-4	156	0,45
Bideiro	3	3	7-4	130	0,55
Bidinkala Niobe	1	1	2-6	351	0,65

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

Bidollo	3	3	7-4	130	0,55
Bilinga	4	4	6-6	128	0,60
Bintangor	2	2	4-5	129	0,60
Birch, Black	3	3	7-4	326	0,55
Birch, Cherry	3	3	7-4	326	0,55
Birch, Gold	3	3	7-4	359	0,55
Birch, Hard	3	3	7-4	359	0,55
Birch, Silver	3	3	7-4	130	0,55
Birch, Sweet	3	3	7-4	326	0,55
Birch, Yellow	3	3	7-4	359	0,55
Birke	3	3	7-4	130	0,55
Birke, Amerik.	3	3	7-4	359	0,55
Birke, Kanadische	3	3	7-4	326	0,55
Birke, Weiß-	3	3	7-4	130	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Birnbaum	2	2	4-5	131	0,55
Bitternut Hickory	2	2	4-5	340	0,70
Bjoerk	3	3	7-4	130	0,55
Black Afara	2	2	4-5	177	0,45
Black Alder	3	3	6-5	169	0,40
Black Birch	3	3	7-4	326	0,55
Black Gum	3	3	6-4	332	0,50
Black Locust	3	3	6-5	293	0,60
Black Pine	3	3	9-1	349	0,50
Black Walnut	3	6	6-3	253	0,60
Blackwood, African	2	2	2-8	132	1,00
Blackwood, Bombay	2	6	5-4	267	0,70
Blauer Gummibaum	3	6	4-6	134	0,65
Blauholz	3	6	2-9	141	0,85

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Bleistiftzeder	3	3	9-2	345	0,40
Bleistiftzeder, Afrik.	3	3	6-5	133	0,50
Blister Maple	3	3	6-5	106	0,55
Blue Gum	3	6	4-6	134	0,65
Blumen-Hartriegel	2	5	3-5	157	0,70
Bois d'Atlas	2	2	4-5	298	0,80
Bois de chien	2	5	3-5	157	0,70
Boj	2	5	2-6	139	0,85
Bok, Roed	2	2	4-6	138	0,55
Bombay Blackwood	2	6	5-4	267	0,70
Bongele	3	3	6-5	175	0,65
Bongossi	3	6	2-9	120	0,90
Bonkonko	2	2	4-5	115	0,40
Borneo Camphorwood	4	4	8-5	199	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Bossé	3	3	6-5	135	0,50
Bosso	2	5	2-6	139	0,85
Bouillard	3	3	7-4	130	0,55
Bouleau	3	3	7-4	130	0,55
Bouleau blanc	3	3	7-4	130	0,55
Bouleau jaune	3	3	7-4	359	0,55
Bouleau sucre	3	3	7-4	326	0,55
Bowl Gum	3	3	7-3	314	0,50
Box, American	2	5	3-5	157	0,70
Box, True	2	5	2-6	139	0,85
Boxbom	2	5	2-6	139	0,85
Boxwood	2	5	2-6	139	0,85
Boxwood, False	2	5	3-5	157	0,70
Boxwood, Maracaibo	2	6	6-3	321	0,75

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Boxwood, West Indian	2	6	6-3	321	0,75
Brasil. Gummibaum	1	1	2-5	186	0,65
Brasilholz	2	6	2-8	274	1,00
Brasilkiefer	2	6	7-2	271	0,50
Brazilian Rosewood	2	2	4-5	268	0,80
Brazilian Teak	2	2	4-5	178	0,50
Brazilian Walnut	1	1	2-5	189	0,65
Brazilwood	2	6	2-8	274	1,00
Brezo	3	3	2-8	136	0,85
Briar	3	3	2-8	136	0,85
Brown Ebony	2	2	2-8	272	1,00
Brownheart	2	5	3-5	315	0,85
Bruyère	3	3	2-8	136	0,85

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Bubinga	4	4	9-3	137	0,70
Buche	2	2	4-6	138	0,55
Buche, Hag-	2	2	4-5	316	0,70
Buche, Hain-	2	2	4-5	316	0,70
Buche, Rot-	2	2	4-6	138	0,55
Buche, Stein-	2	2	4-5	316	0,70
Buche, Weiß-	2	2	4-5	316	0,70
Buchsbaum, Echter	2	5	2-6	139	0,85
Buckeye	3	3	6-5	348	0,40
Buckeye, Yellow	3	3	6-5	348	0,40
Buis	2	5	2-6	139	0,85
Buis amérique	2	6	6-3	321	0,75
Buje	2	5	2-6	139	0,85
Bull Pine	3	3	8-2	282	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Buma	3	3	6-5	140	0,35
Burma Padauk	3	6	4-6	264	0,75
Burmese Ironwood	2	2	2-6	283	0,80
Burmesisches Eisenholz	2	2	2-6	283	0,80
Butternut	3	3	6-5	346	0,35
California Redwood	3	3	6-5	291	0,35
Cam-xe	2	2	2-6	283	0,80
Campeccio	3	6	2-9	141	0,85
Campèche	3	6	2-9	141	0,85
Camphor	3	3	6-5	142	0,50
Camphor Tree	3	3	6-5	198	0,50
Camphorwood, Borneo	4	4	8-5	199	0,60
Camphorwood, East African	3	3	6-5	142	0,50
Camphrier	3	3	6-5	198	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Canadian Ash	2	5	2-7	171	0,50
Canadian Hemlock	3	3	7-3	185	0,40
Canadian Maple	3	3	6-5	106	0,55
Canadian Poplar	3	6	8-1	152	0,40
Canadian Red Pine	3	3	6-5	290	0,45
Canadian Spruce	3	6	6-3	306	0,40
Canadian Walnut	3	6	6-3	253	0,60
Canarium Pin, Yellow	4	4	8-4	354	0,45
Canarium, African	3	3	3-7	143	0,50
Canary Wood	3	3	9-1	344	0,45
Canforo vero	3	3	6-5	198	0,50
Caoba	3	6	6-3	222	0,40
Caoutchouc Tree	1	1	2-5	186	0,65
Cape Lancewood	2	5	1-8	118	0,75

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Capoc	3	3	9-2	146	0,25
Carapa rouge	2	2	4-5	110	0,55
Carballo	3	6	5-5	166	0,65
Cardboard	2	2	4-5	188	0,50
Carolina Pine	3	3	9-1	349	0,50
Carpe	2	2	4-5	316	0,70
Carpino	2	2	4-5	316	0,70
Carrasca	3	6	2-8	165	0,75
Carvalho branco	2	2	4-5	167	0,70
Carvalho vermelho	2	6	5-5	164	0,55
Cascia	3	3	6-5	293	0,60
Castagno d'India	3	3	6-5	202	0,40
Castagno domestico	3	3	6-5	201	0,50
Castanha comestivel	3	3	6-5	201	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

Castanheiro da India	3	3	6-5	202	0,50
Castano	3	3	6-5	201	0,50
Castano de Indias	3	3	6-5	202	0,40
Cativo	3	3	6-5	144	0,40
Cautivo	3	3	6-5	144	0,40
Cedar (Meliaceae)	3	6	6-3	145	0,50
Cedar (Pinaceae)	2	2	7-2	322	0,50
Cedar, African Pencil	3	3	6-5	133	0,50
Cedar, Bastard	3	3	9-1	335	0,30
Cedar, Eastern Red	3	3	9-2	345	0,40
Cedar, Giant	2	2	8-1	289	0,30
Cedar, Incense	3	3	9-1	335	0,30
Cedar, Oregon	3	3	6-5	259	0,40
Cedar, Port Orford	3	3	6-5	259	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Cedar, Virginian Pencil	3	3	9-2	345	0,40
Cedar, Western Red	2	2	8-1	289	0,30
Ceder	2	2	7-2	322	0,50
Cèdre (Pinaceae)	2	2	7-2	322	0,50
Cèdre blanc de Californie	3	3	9-1	335	0,30
Cèdre de Virginie	3	3	9-2	345	0,40
Cèdre Port Orford	3	3	6-5	259	0,40
Cedrela	3	6	6-3	145	0,50
Cedro (Meliaceae)	3	6	6-3	145	0,50
Cedro (Pinaceae)	2	2	7-2	322	0,50
Cedro macho	2	2	4-5	110	0,55
Cedro rosso americano (Cupressaceae)	3	3	9-2	345	0,40
Ceiba	3	3	9-2	146	0,25
Cembra Pine	3	3	9-1	324	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Cembrafur	3	3	9-1	324	0,40
Cerejeira	3	3	7-4	208	0,50
Cerezo	3	3	7-4	208	0,50
Cerisier	3	3	7-4	208	0,50
Charme	2	2	4-5	316	0,70
Chataigne de cheval	3	3	6-5	202	0,40
Chataignier	3	3	6-5	201	0,50
Chataignier d'Amérique	2	2	4-5	148	0,40
Chêne blanc	2	2	4-5	167	0,70
Chêne pédoncule	3	6	5-5	166	0,65
Chêne rouge	2	6	5-5	164	0,55
Chêne rouvre	3	6	5-5	166	0,65
Chengal	2	2	4-5	147	0,80
Cherry	3	3	7-4	208	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Cherry Birch	3	3	7-4	326	0,55
Chestnut	2	2	4-5	148	0,40
Chestnut Oak	2	2	4-5	167	0,70
Chestnut, Horse	3	3	6-5	202	0,40
Chestnut, Sweet	3	3	6-5	201	0,50
Chickrassy	3	3	6-5	149	0,65
Chile Laurel	3	6	7-2	215	0,45
Chilean Beech	2	2	4-5	288	0,45
Chilean Laurel	3	6	7-2	215	0,45
Chittagong Wood	3	3	6-5	149	0,65
Chope blanco	3	6	8-1	302	0,40
Ciliegio	3	3	7-4	208	0,50
Cipres	3	3	6-5	325	0,40
Cipresso	3	3	6-5	325	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Cipresso della California	3	3	6-5	259	0,40
Cirmulo	3	3	9-1	324	0,40
Ciruelo comun	3	3	6-5	277	0,70
Coast Redwood	3	3	6-5	291	0,35
Coast Spruce	3	3	9-1	305	0,40
Cochenille	2	2	2-8	272	1,00
Cocuswood	2	5	2-6	150	1,00
Coeur dehors	2	2	4-5	307	0,85
Coffee Wood	2	2	2-8	272	1,00
Coigue	2	6	4-5	151	0,55
Columbian Pine	3	3	5-5	158	0,45
Common Alder	3	3	6-5	169	0,40
Congowood	4	7	8-4	156	0,45
Corcho	1	1	1-5	351	-

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Cordia Wood	2	2	4-5	178	0,50
Corina	3	3	6-4	217	0,45
Cork	1	1	1-5	351	-
Cornel	2	5	3-5	157	0,70
Cornillo florida	2	5	3-5	157	0,70
Cortica	1	1	1-5	351	-
Cotton Gum	3	3	7-3	314	0,50
Cottonwood	3	6	8-1	152	0,40
Cottonwood, Eastern	3	6	8-1	152	0,40
Courbaril	2	2	2-7	153	0,75
Crabwood	2	2	4-5	110	0,55
Cucumber Tree	3	3	9-1	344	0,45
Cumaru	2	2	2-7	153	1,10
Curly Jarrah	3	3	8-2	195	0,85

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Cyprès commun	3	3	6-5	325	0,40
Cypress (C. Lusit.)	2	6	6-3	328	0,40
Cypress, AA	3	3	6-5	325	0,40
Cypress, Lawson	3	3	6-5	259	0,40
Cypress, Monterey	2	6	6-3	328	0,40
Cypress, Oregon-	3	3	6-5	259	0,40
Cypress, True	3	3	6-5	325	0,40
Cypress, White	3	3	6-5	259	0,40
Dabema	2	2	4-5	154	0,55
Dahoma	2	2	4-5	154	0,55
Dalli	3	3	6-5	121	0,40
Damo	2	2	1-9	172	0,50
Daniellia	3	3	6-5	155	0,40
Danna	3	7	9-2	309	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Danta	3	3	6-5	210	0,60
Dao	3	3	6-5	266	0,55
Dark Red Meranti	3	7	8-3	231	0,60
Dark Red Seraya	3	3	8-3	364	0,60
Diambi	3	3	6-5	135	0,50
Dibetou	4	7	8-4	156	0,45
Dogwood	2	5	3-5	157	0,70
Douglas Fir	3	3	5-5	158	0,45
Douglas Pine	3	3	5-5	158	0,45
Douglas vert	3	3	5-5	158	0,45
Douglasia	3	3	5-5	158	0,45
Douglasie	3	3	5-5	158	0,45
Douka	3	6	4-7	159	0,65
Doussié	2	2	1-9	103	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Duko	3	3	6-5	319	0,65
Durian	3	3	6-5	160	0,60
Dutch Elm	3	3	6-5	358	0,55
East African Camphorwood	3	3	6-5	142	0,50
Eastern Cottonwood	3	6	8-1	152	0,40
Eastern Hemlock	3	3	7-3	185	0,40
Eastern Poplar	3	6	8-1	152	0,40
Eastern Red Cedar	3	3	9-2	345	0,40
Eastern White Pine	3	3	6-5	318	0,35
Ebano	2	2	1-7	161	0,85
Ebano africano	2	2	1-7	161	0,85
Ebène d'Afrique	2	2	1-7	161	0,85
Ebène Mozambique	2	2	2-8	132	1,00
Ebène verte	2	5	2-6	191	1,00

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Ebenholz, Afrik.	2	2	1-7	161	0,85
Ebiara	3	3	6-5	127	0,60
Ebony, African	2	2	1-7	161	0,85
Ebony, American	2	5	2-6	150	1,00
Ebony, Brown	2	2	2-8	272	1,00
Ebony, Green	2	5	2-6	150	1,00
Echte Zypresse	3	3	6-5	325	0,40
Echtes Tola	1	1	2-5	310	0,65
Edelkastanie	3	3	6-5	201	0,50
Edelkastanie, Amerik.	2	2	4-5	148	0,40
Edible star apple	3	3	7-3	370	0,55
Eibe	3	3	6-5	162	0,60
Eiche, Amerik. Rot-	2	6	5-5	164	0,55
Eiche, Amerik. Weiß-	2	2	4-5	167	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Eiche, Japanische	3	3	4-8	163	0,55
Eiche, Rot-	2	6	5-5	164	0,55
Eiche, Stein-	3	6	2-8	165	0,75
Eiche, Stiel-	3	6	5-5	166	0,65
Eiche, Trauben-	3	6	5-5	166	0,65
Eiche, Weiß-	2	2	4-5	167	0,70
Eisenholz, Burmesisches	2	2	2-6	283	0,80
Ek, Japan	3	3	4-8	163	0,55
Ek, Roed	2	6	5-5	164	0,55
Ek, Sten	3	6	2-8	165	0,75
Ek, Stjaelk	3	6	5-5	166	0,65
Ek, Vit	2	2	4-5	167	0,70
Ekaba	3	3	6-5	111	0,45
Ekki	3	6	2-9	120	0,90

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Ekop	3	3	6-5	111	0,45
Elcio	3	6	2-8	165	0,75
Elm	3	3	6-5	295	0,60
Elm, American	2	2	4-5	329	0,55
Elm, Bastard	3	3	6-5	334	0,60
Elm, Dutch	3	3	6-5	358	0,55
Elm, English	3	3	6-5	358	0,55
Elm, European	3	3	6-5	295	0,60
Elm, False	3	3	6-5	334	0,60
Elm, Grey	2	2	4-5	357	0,55
Elm, Nave	3	3	6-5	358	0,55
Elm, Red	3	3	6-5	358	0,55
Elm, Slippery	2	2	4-5	357	0,55
Elm, Soft	2	2	4-5	329	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Elm, Swamp	2	2	4-5	329	0,55
Elm, White	2	2	4-5	329	0,55
Elm, Yoke	3	3	4-6	316	0,70
Emien	3	3	6-5	108	0,30
Encino	3	6	2-8	165	0,75
Engkalong	2	2	4-5	168	-
Englische Ulme	3	3	6-5	358	0,55
English Elm	3	3	6-5	358	0,55
Epicéa	3	3	6-5	176	0,40
Epicéa blanc	3	6	6-3	306	0,40
Epicéa de Sitka	3	3	9-1	305	0,40
Erbale	3	3	6-5	105	0,55
Erbale blanc	3	3	6-5	105	0,55
Erbale moucheté	3	3	6-5	106	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Erable piqué	3	3	6-5	106	0,55
Erle	3	3	6-5	169	0,40
Erle, Rot-	3	3	9-2	330	0,45
Ermellino	2	5	2-6	150	1,00
Eruvalu	2	2	2-6	283	0,80
Esche	3	3	6-5	170	0,55
Esche, Amerik.	2	5	2-7	171	0,50
Esche, Japanische	2	2	1-9	172	0,50
Eschio	3	6	5-5	166	0,65
Esia	3	3	6-5	173	0,65
Espe	3	5	8-1	116	0,40
Essia	3	3	6-5	173	0,65
Eucalypto	3	6	4-6	134	0,65
European Ash	3	3	6-5	170	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
European Aspen	3	5	8-1	116	0,40
European Elm	3	3	6-5	295	0,60
European Oak	3	6	5-5	166	0,65
European Plane	3	3	6-3	279	0,55
European Walnut	3	3	6-5	252	0,60
Evea	1	1	2-5	186	0,65
Evino	3	3	6-5	174	0,45
Eyong	3	3	6-5	175	0,65
Faggio	2	2	4-6	138	0,55
Faia	2	2	4-6	138	0,55
Faia comun	2	2	4-6	138	0,55
Falsche Akazie	3	3	6-5	293	0,60
False Acacia	3	3	6-5	293	0,60
False Boxwood	2	5	3-5	157	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

False Elm	3	3	6-5	334	0,60
Farnia	3	6	5-5	166	0,65
Faro	3	3	6-5	155	0,40
Faux Gaiak	3	3	6-5	236	0,70
Fichte, Mitteleurop.	3	3	6-5	176	0,40
Fichte, Skandin.	3	3	7-3	176	0,40
Fir, Douglas	3	3	5-5	158	0,45
Fir, Oregon	3	3	5-5	158	0,45
Fir, Red	3	3	5-5	158	0,45
Fir, Silver	3	7	9-2	309	0,40
Fir, Yellow	3	3	5-5	158	0,45
Floresa	3	3	6-5	144	0,40
Föhre	3	7	9-2	207	0,45
Forche	3	7	9-2	207	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Forle	3	7	9-2	207	0,45
Framiré	2	2	4-5	177	0,45
Frassino	3	3	6-5	170	0,55
Frassino americano	2	5	2-7	171	0,50
Frassino giapponese	2	2	1-9	172	0,50
Freijo	2	2	4-5	178	0,50
Freixo	3	3	6-5	170	0,55
Freixo americano	2	5	2-7	171	0,50
Freixo japonés	2	2	1-9	172	0,50
Frêne	3	3	6-5	170	0,55
Frêne d'Amérique	2	5	2-7	171	0,50
Frêne du Japon	2	2	1-9	172	0,50
Fresno	3	3	6-5	170	0,55
Fromager	3	3	9-2	146	0,25

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

Fuchsulme	2	2	4-5	357	0,55
Fuma	3	3	9-2	146	0,25
Fur, Skandinavisk	3	7	9-2	207	0,45
Gaboon	2	6	6-3	256	0,40
Gabun	2	6	6-3	256	0,40
Gabun-Mahagoni	3	3	3-7	143	0,50
Gaggia	3	3	6-5	293	0,60
Gaiac	2	2	1-7	280	1,00
Gamari	3	3	6-5	320	0,45
Gattice	3	6	8-1	302	0,40
Gedu Nohor	4	4	4-9	313	0,55
Gelbbirke	3	3	7-4	359	0,55
Gelbkiefer	3	3	8-2	282	0,45
Gelso	3	3	6-5	228	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Genevrier de Virginie	3	3	9-2	345	0,40
Geronggang	3	3	6-5	179	0,45
Giant Cedar	2	2	8-1	289	0,30
Giant Redwood	3	3	6-5	291	0,35
Ginepro abissino	3	3	6-5	133	0,50
Ginepro da matite	3	3	6-5	133	0,50
Ginepro della Virginia	3	3	9-2	345	0,40
Ginger Pine	3	3	6-5	259	0,40
Gluta	3	3	6-5	292	0,45
Gold Birch	3	3	7-4	359	0,55
Gombeira	2	2	1-7	161	1,10
Gommier bleu	3	6	4-6	134	0,65
Gommier jaune	3	3	6-4	332	0,50
Goncalo Alves	3	6	5-5	180	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Goupie	2	2	4-5	181	0,70
Gran, Skandinavisk	3	3	7-3	176	0,40
Grand Bassam	3	3	9-2	206	0,40
Grand Tupelo	3	3	7-3	314	0,50
Granillo	2	5	2-6	150	1,00
Graue Walnuß	3	3	6-5	346	0,35
Gravelin	3	6	5-5	166	0,65
Great Maple	3	3	6-5	105	0,55
Green Ebony	2	5	2-6	150	1,00
Greengage	3	3	6-5	277	0,70
Greenheart	2	5	3-5	182	0,95
Greenheart, African	3	3	6-5	255	0,90
Grenadill	2	2	2-8	132	1,00
Grey Elm	2	2	4-5	357	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Guapinol	2	2	2-7	153	0,75
Guarea	3	3	6-5	135	0,50
Guatambu	3	6	4-7	183	0,70
Guayacan	2	5	2-6	191	1,00
Guiacum	2	2	1-7	280	1,00
Gula-Maza	4	4	6-6	128	0,60
Gum Copal	3	3	6-5	155	0,40
Gum, American Red	3	3	5-5	331	0,50
Gum, Black	3	3	6-4	332	0,50
Gum, Blue	3	6	4-6	134	0,65
Gum, Bowl	3	3	7-3	314	0,50
Gum, Cotton	3	3	7-3	314	0,50
Gum, Large	3	3	7-3	314	0,50
Gum, Red (Myrtaceae)	3	7	7-5	333	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Gum, Swamp	3	3	7-3	314	0,50
Gum, Tupelo	3	3	7-3	314	0,50
Gum, White	3	6	4-6	200	0,75
Gumari	3	3	6-5	320	0,45
Gurjun	3	3	6-5	319	0,65
Gurkenmagnolie	3	6	7-3	221	0,50
Hackberry	3	3	6-5	334	0,60
Hagbuche	2	2	4-5	316	0,70
Hainbuche	2	2	4-5	316	0,70
Haldu	3	3	6-5	184	0,60
Haragiri	3	3	6-5	300	0,50
Hard Birch	3	3	7-4	359	0,55
Hard Maple	3	3	6-5	106	0,55
Hard Pine	3	3	6-5	290	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Harewood	3	3	6-5	105	0,55
Haya	2	2	4-6	138	0,55
Heavy Pine	3	3	8-2	282	0,45
Heavy Sapele	3	3	6-5	209	0,55
Hemlock	3	3	7-3	185	0,40
Hemlock, Canadian	3	3	7-3	185	0,40
Hemlock, Eastern	3	3	7-3	185	0,40
Hemlock, Western	3	3	7-3	185	0,40
Hêtre	2	2	4-6	138	0,55
Hevea	1	1	2-5	186	0,65
Hickory	2	2	4-5	187	0,70
Hickory Poplar	3	3	9-1	344	0,45
Hickory, Bitternut	2	2	4-5	340	0,70
Hickory, Swamp	2	2	4-5	340	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Hintsy	3	3	6-5	236	0,70
Holm Oak	3	6	2-8	165	0,75
Hornbeam	3	3	4-6	316	0,70
Horse Chestnut	3	3	6-5	202	0,40
Hura	3	3	6-5	117	0,40
Huron Pine	3	3	7-3	185	0,40
Idigbo	2	2	4-5	177	0,45
If	3	3	6-5	162	0,60
Ilex	3	6	2-8	165	0,75
Ilomba	2	2	4-5	188	0,50
Imbuia	1	1	2-5	189	0,65
Imeneo	2	2	2-7	153	0,75
Incense Cedar	3	3	9-1	335	0,30
Indian Laurel	3	6	5-5	216	0,75

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Indian Rosewood	2	6	5-4	267	0,70
Inguipipa	1	1	1-5	372	0,55
Insignis Pine	3	3	6-5	190	0,45
Inzia	3	3	6-5	236	0,70
Ipe	2	5	2-6	191	1,00
Ipil	3	3	6-5	236	0,70
Iroko	2	5	1-8	192	0,60
Ironwood, Burmese	2	2	2-6	283	0,80
Ironwood, Moluccan	3	3	6-5	236	0,70
Ivory Wood	3	6	4-7	183	0,70
Ivory Wood, Pink	2	2	2-7	273	0,80
Izombé	3	3	6-5	193	0,60
Jacaranda	2	2	4-5	268	0,80
Jacareuba	3	6	4-7	194	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Jambe	2	2	2-6	283	0,80
Japanese Ash	2	2	1-9	172	0,50
Japanese Oak	3	3	4-8	163	0,55
Japanische Eiche	3	3	4-8	163	0,55
Japanische Esche	2	2	1-9	172	0,50
Jarrah	3	3	8-2	195	0,85
Jatoba	2	2	2-7	153	0,75
Jelutong	3	3	6-5	196	0,40
Jenny Wood	2	2	4-5	178	0,50
Jequitiba	3	3	6-4	368	0,60
Jong Kong	2	2	4-5	197	0,45
Kabukallie	2	2	4-5	181	0,70
Kalabau	3	3	6-5	236	0,70
Kambala	2	5	1-8	192	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Kampferholz	3	3	6-5	198	0,50
Kanadische Birke	3	3	7-4	326	0,55
Kanadische Pappel	3	6	8-1	152	0,40
Kapur	4	4	8-5	199	0,60
Karri	3	6	4-6	200	0,75
Kasai	3	6	4-6	336	0,65
Kastanie, Edel-	3	3	6-5	201	0,50
Kastanie, Roß-	3	3	6-5	202	0,40
Kastanj, AA	3	3	6-5	201	0,50
Kastanj, R	3	3	6-5	202	0,40
Kaunghmu	2	2	4-5	237	0,55
Kauri	3	6	4-7	203	0,45
Kempas	3	6	4-6	204	0,75
Keruing	3	3	5-5	205	0,65

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Kevazingo	4	4	9-3	137	0,70
Khaya	3	3	9-2	206	0,40
Khaya-Mahagoni	3	3	9-2	206	0,40
Kiefer	3	7	9-2	207	0,45
Kiefer, Zucker-	3	6	9-1	343	0,35
Kirschbaum	3	3	7-4	208	0,50
Kirundu	2	2	4-5	115	0,40
Koa	2	2	1-8	369	0,45
Koersbaer	3	3	7-4	208	0,50
Kokrodua	2	2	1-8	102	0,60
Kokusholz	2	5	2-6	150	1,00
Kokustraa	2	5	2-6	150	1,00
Kongora	2	2	2-6	283	0,80
Kork	1	1	1-5	351	-

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Kosipo	3	3	6-5	209	0,55
Kotibé	3	3	6-5	210	0,60
Koto	2	2	4-5	211	0,60
Krabak	2	2	4-5	237	0,55
Kwao	3	3	6-5	184	0,60
Kwila	3	3	6-5	236	0,70
Lärche	3	3	6-4	212	0,50
Laerk	3	3	6-4	212	0,50
Lahuan	3	3	6-5	107	0,40
Lahuan Sucupira	3	3	6-4	353	0,55
Lancewood, Cape	2	5	1-8	118	0,75
Lancewood, Red	2	2	2-6	227	0,80
Landa	3	3	6-5	213	0,55
Lapacho	2	5	2-6	191	1,00

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Larch	3	3	6-4	212	0,50
Larch, Tamarack	3	3	6-4	212	0,50
Large Gum	3	3	7-3	314	0,50
Larice	3	3	6-4	212	0,50
Lauan blanc	3	3	6-5	360	0,45
Lauan rouge	3	7	8-3	231	0,60
Lauan, Light Red	3	3	6-5	365	0,50
Lauan, Red	3	3	6-5	363	0,50
Lauan, White	3	3	6-5	360	0,45
Laurel	3	6	7-2	215	0,45
Laurel, Chile	3	6	7-2	215	0,45
Laurel, Chilean	3	6	7-2	215	0,45
Laurel, Indian	3	6	5-5	216	0,75
Laurel, West-Indian	3	3	6-5	327	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Laurela	2	2	4-5	312	0,40
Lawson Cypress	3	3	6-5	259	0,40
Lebensbaum	3	3	6-5	259	0,40
Lebensbaum, Riesen-	2	2	8-1	289	0,30
Leccio	3	6	2-8	165	0,75
Legno satinato	2	2	4-5	298	0,80
Lenga	2	2	4-5	322	0,50
Libocedro	3	3	9-1	335	0,30
Liège	1	1	1-5	351	-
Light Red Lauan	3	3	6-5	365	0,50
Light Red Meranti	3	3	6-5	232	0,50
Light Red Seraya	3	3	6-5	361	0,50
Lignum Vitae	2	2	1-7	280	1,00
Limba	3	3	6-4	217	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Limbali	3	6	5-5	218	0,65
Limbo	3	3	6-4	217	0,45
Lime	2	2	6-2	219	0,45
Lime, American	2	2	6-2	126	0,35
Lind	3	3	6-5	105	0,55
Lind, Socker	3	3	6-5	106	0,55
Linde	2	2	6-2	219	0,45
Linde, Amerik.	2	2	6-2	126	0,35
Lingue Bahia	3	3	6-8	353	0,35
Loblolly Pine	3	3	9-1	349	0,50
Locust, Black	3	3	6-5	293	0,60
Locust, West Indian	2	2	2-7	153	0,75
Logwood	3	6	2-9	141	0,85
Lomba	2	2	4-5	188	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Longhi	3	3	7-3	370	0,55
Longleaf Pitch Pine	3	7	9-2	278	0,45
Longui	3	3	7-3	370	0,55
Loppone	3	3	6-5	105	0,55
Louro vermelho	2	2	3-5	220	0,55
Louro, Red	2	2	3-5	220	0,55
Lovoawood	4	7	8-4	156	0,45
Lumpho	3	3	6-5	236	0,70
Lusamba	2	2	4-5	119	0,45
Macaranduba	1	1	1-5	371	1,00
Magnolia	3	6	7-3	221	0,50
Magnolier	3	6	7-3	221	0,50
Mahagoni, Echtes	3	6	6-3	222	0,40
Mahagoni, Gabun-	3	3	3-7	143	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Mahagoni, Khaya	3	3	9-2	206	0,40
Mahagoni, Sapelli	3	3	6-5	296	0,65
Mahogany, African	3	3	9-2	206	0,40
Mahogany, American	3	6	6-3	222	0,40
Mahogany, Australian	3	3	8-2	195	0,85
Mahogany, Philippine	3	3	6-5	363	0,50
Mahogany, Picus	2	6	6-3	256	0,40
Mahogany, Roba	2	2	4-5	110	0,55
Mahogany, White	2	2	4-5	341	0,45
Mahogny	3	6	6-3	222	0,40
Makarati	2	5	3-5	241	0,80
Makoré	3	3	6-5	223	0,60
Manbarklak	2	2	2-8	224	0,85
Manila Padauk	3	3	6-5	265	0,65

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Manio	3	3	6-5	225	0,50
Mansonia	2	2	4-6	226	0,55
Maple	3	3	6-5	105	0,55
Maple, Blister	3	3	6-5	106	0,55
Maple, Canadian	3	3	6-5	106	0,55
Maple, Great	3	3	6-5	105	0,55
Maple, Hard	3	3	6-5	106	0,55
Maple, Rock	3	3	6-5	106	0,55
Maple, Sugar	3	3	6-5	106	0,55
Maracaibo Boxwood	2	6	6-3	321	0,75
Maritime Pine	3	3	6-5	299	0,50
Marronier	3	3	6-5	202	0,40
Massaranduba	2	2	2-6	227	0,80
Matoa Padouk	2	2	4-8	352	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Maulbeerbaum	3	3	6-5	228	0,55
Mayflower	2	2	4-5	294	0,60
Maza	3	3	1-9	101	0,50
Mecrussé	2	2	4-5	229	0,80
Melèze	3	3	6-4	212	0,50
Mengkulang	3	3	6-5	230	0,65
Meranti blanc	3	6	6-4	233	0,60
Meranti jaune	2	2	4-5	234	0,55
Meranti rouge clair	3	3	6-5	232	0,50
Meranti rouge foncé	3	7	8-3	231	0,60
Meranti, Dark Red	3	7	8-3	231	0,60
Meranti, Light Red	3	3	6-5	232	0,50
Meranti, White	3	6	6-4	233	0,60
Meranti, Yellow	2	2	4-5	234	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Merawan	3	3	6-5	235	0,70
Merbau	3	3	6-5	236	0,70
Merisier	3	3	7-4	208	0,50
Mersawa	2	2	4-5	237	0,55
Mesquite	1	1	1-5	371	0,65
Micoculier	3	3	6-5	334	0,60
Minzu	3	3	6-5	173	0,65
Mirabow	3	3	6-5	236	0,70
Missanda	3	6	9-1	308	0,75
Mizunara	3	3	4-8	163	0,55
Moabi	2	2	4-5	238	0,40
Mockernut	2	2	4-5	187	0,70
Mogano	3	6	6-3	222	0,40
Mogano africano	3	3	9-2	206	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Mogno africano	3	3	9-2	206	0,40
Mogno americano	3	6	6-3	222	0,40
Moluccan Ironwood	3	3	6-5	236	0,70
Monterey Cypress	2	6	6-3	328	0,40
Monterey Pine	3	3	6-5	190	0,45
Mora	2	2	4-5	239	0,75
Moro	3	3	6-5	228	0,55
Mortella	2	5	2-6	139	0,85
Movingui	3	3	6-5	240	0,60
Mucarati	2	5	3-5	241	0,80
Muhimbi	2	2	4-5	242	0,75
Muhuhu	3	6	7-2	243	0,85
Mukarati	2	5	3-5	241	0,80
Mukulungu	2	5	3-5	244	0,75

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Mukushi	3	3	7-5	245	0,80
Mulberry	3	3	6-5	228	0,55
Muninga	3	6	7-2	246	0,45
Murier	3	3	6-5	228	0,55
Musizi	3	7	8-3	247	0,45
Mutenye	2	6	4-6	248	0,65
Mutiria	2	2	1-9	125	0,85
Muzaiti	3	3	6-5	142	0,50
Mylady	3	3	9-2	337	0,85
Naga	3	3	6-5	249	0,70
Nargusta	2	2	3-6	338	0,70
Nato Batu	1	1	2-5	254	0,60
Nave Elm	3	3	6-5	358	0,55
Niangon	2	2	5-4	250	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Nigerian Satinwood	3	3	6-5	240	0,60
Niové	2	2	4-5	251	0,75
Niové Bidinkala	1	1	2-6	351	0,65
Noce africano	4	7	8-4	156	0,45
Noce commune	3	3	6-5	252	0,60
Noce nero	3	6	6-3	253	0,60
Noce satin	3	3	5-5	331	0,50
Nogal	2	2	4-5	339	0,55
Nogueira africano	4	7	8-4	156	0,45
Nogueira americano	3	6	6-3	253	0,60
Nogueira europeu	3	3	6-5	252	0,60
North Carolina Pine	3	3	9-1	349	0,50
Northern Spruce	3	6	6-3	306	0,40
Norway Pine	3	3	6-5	290	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Noyer americain	3	6	6-3	253	0,60
Noyer commun	3	3	6-5	252	0,60
Noyer d'Afrique	4	7	8-4	156	0,45
Noyer du Brésil	1	1	2-5	189	0,65
Noyer gris	3	3	6-5	346	0,35
Noyer noir	3	6	6-3	253	0,60
Noyer satiné	3	3	5-5	331	0,50
Nußbaum	3	3	6-5	252	0,60
Nußbaum, Afrik.	4	7	8-4	156	0,45
Nußbaum, Amerik.	3	6	6-3	253	0,60
Nyankom	2	2	5-4	250	0,60
Nyatoh	1	1	2-5	254	0,60
Oak, American Red	2	6	5-5	164	0,55
Oak, Chestnut	2	2	4-5	167	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Oak, European	3	6	5-5	166	0,65
Oak, Japanese	3	3	4-8	163	0,55
Oak, Red	2	6	5-5	164	0,55
Oak, Sessile	3	6	5-5	166	0,65
Oak, Spanish	2	6	5-5	164	0,55
Oak, Spotted	2	6	5-5	164	0,55
Oak, Stave	2	2	4-5	167	0,70
Oak, Tanbark	2	2	4-5	167	0,70
Oak, White	2	2	4-5	167	0,70
Obeche	2	5	2-6	100	0,35
Oeil vermeil	3	6	3-7	124	0,85
Oelbaum	2	2	4-5	257	0,75
Ogea	3	3	6-5	155	0,40
Okan	3	3	6-5	255	0,90

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Okoumé	2	6	6-3	256	0,40
Okume	2	6	6-3	256	0,40
Okwen	3	3	6-5	249	0,70
Oleo vermelho	3	6	3-7	124	0,85
Olive Tree	2	2	4-5	257	0,75
Olive Tree, Wild	3	3	7-3	314	0,50
Olivenholz	2	2	4-5	257	0,75
Olivertrae	2	2	4-5	257	0,75
Olivier d'Europe	2	2	4-5	257	0,75
Olivier, White	2	2	3-6	338	0,70
Olivillo	2	6	5-4	258	0,50
Olivio	2	2	4-5	257	0,75
Olmo	3	3	6-5	295	0,60
Olmo americano	2	2	4-5	329	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Olmo rosso	2	2	4-5	357	0,55
Omu	3	3	6-5	209	0,55
Onara	3	3	4-8	163	0,55
Ontano nero	3	3	6-5	169	0,40
Opepe	4	4	6-6	128	0,60
Oregon Alder	3	3	9-2	330	0,45
Oregon Cedar	3	3	6-5	259	0,40
Oregon Cypress	3	3	6-5	259	0,40
Oregon Erle	3	3	9-2	330	0,45
Oregon Fir	3	3	5-5	158	0,45
Oregon Pine	3	3	5-5	158	0,45
Oregon Spruce	3	3	5-5	158	0,45
Orme	3	3	6-5	295	0,60
Orme d'Amérique	2	2	4-5	329	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Orme jaune	2	2	4-5	357	0,55
Orme parasol	2	2	4-5	329	0,55
Osier	2	2	4-5	347	0,40
Ostafrik. Padouk	3	6	7-2	246	0,45
Ostind. Palisander	2	6	5-4	267	0,70
Otoba	2	2	4-5	356	0,40
Ovangkol	3	6	5-6	260	0,65
Ozigo	3	3	6-5	261	0,55
Ozouga	2	2	4-5	262	0,75
Paarontraa	2	2	4-5	131	0,55
Padauk, African	2	6	6-3	263	0,70
Padauk, Burma	3	6	4-6	264	0,75
Padauk, Manila	3	3	6-5	265	0,65
Padouk	2	6	6-3	263	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Padouk, Afrik.	2	6	6-3	263	0,70
Padouk, Ostafrik.	3	6	7-2	246	0,45
Padu	3	6	4-6	264	0,75
Paduk africano	2	6	6-3	263	0,70
Paduk vero	3	6	4-6	264	0,75
Paldao	3	3	6-5	266	0,55
Pali	1	1	2-5	254	0,60
Palisander	2	6	5-4	267	0,70
Palisander, Ostind.	2	6	5-4	267	0,70
Palisander, Rio	2	2	4-5	268	0,80
Palissandre de l'Inde	2	6	5-4	267	0,70
Palissandre du Brésil	2	2	4-5	268	0,80
Palissandre du Congo	2	6	7-2	317	0,80
Palissandro	2	2	4-5	268	0,80

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Palo brasil	2	6	2-8	274	1,00
Palo de tinta	3	6	2-9	141	0,85
Palo santo	2	2	1-7	280	1,00
Palosapis	2	2	4-5	237	0,55
Panau	3	3	6-5	319	0,65
Panga-Panga	2	6	6-3	269	0,85
Pappel	3	6	8-1	270	0,40
Pappel, Kanadische	3	6	8-1	152	0,40
Pappel, Silber-	3	6	8-1	302	0,40
Pappel, Weiß-	3	6	8-1	302	0,40
Pappel, Zitter-	3	5	8-1	116	0,40
Para Rubber Tree	1	1	2-5	186	0,65
Parana Pine	2	6	7-2	271	0,50
Partridge	2	5	2-6	112	0,75

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Partridge Wood	2	2	2-8	272	1,00
Patternwood	3	3	6-5	108	0,30
Pau mulato	2	2	1-7	286	1,00
Pau rosa	2	2	2-7	273	0,80
Peachwood	3	6	2-9	141	0,85
Pear	2	2	4-5	131	0,55
Pecan	2	2	4-5	340	0,70
Pecan, American	2	2	4-5	340	0,70
Pecanier	2	2	4-5	340	0,70
Peccia	3	3	6-5	176	0,40
Penak	2	2	4-5	147	0,80
Pencil Cedar, African	3	3	6-5	133	0,50
Pencil Cedar, Virginian	3	3	9-2	345	0,40
Peral	2	2	4-5	131	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Perastro	2	2	4-5	131	0,55
Pereira	2	2	4-5	131	0,55
Pernambouc	2	6	2-8	274	1,00
Pernambuc	2	6	2-8	274	1,00
Pero	2	2	4-5	131	0,55
Peroba amarello	3	3	6-5	276	0,70
Peroba branca (Apocynaceae)	2	2	4-5	285	0,80
Peroba branca (Bignoniaceae)	3	3	6-5	275	0,65
Peroba da Campos	3	3	6-5	275	0,65
Peroba jaune	3	3	6-5	275	0,65
Peroba rosa	3	3	6-5	276	0,70
Peroba, Red	3	3	6-5	276	0,70
Peroba, White	3	3	6-5	275	0,65
Peruvian Walnut	2	2	4-5	339	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Peuplier	3	6	8-1	270	0,40
Peuplier blanc	3	6	8-1	302	0,40
Peuplier du Canada	3	6	8-1	152	0,40
Pezzo	3	3	6-5	176	0,40
Pflaumenbaum	3	3	6-5	277	0,70
Pheasant Wood	2	5	2-6	112	0,75
Philippine Mahogany	3	3	6-5	363	0,50
Picea bianca	3	6	6-3	306	0,40
Picus Mahogany	2	6	6-3	256	0,40
Pil	2	2	4-5	347	0,40
Pin a lensens	3	3	9-1	349	0,50
Pin blanc canadien	3	3	6-5	318	0,35
Pin cembre	3	3	9-1	324	0,40
Pin des Landes	3	3	6-5	299	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Pin du Parana	2	6	7-2	271	0,50
Pin gigantesque	3	6	9-1	343	0,35
Pin maritime	3	3	6-5	299	0,50
Pin rouge d'Amérique	3	3	6-5	291	0,35
Pin sylvestre	3	7	9-2	207	0,45
Pinaster	3	3	6-5	299	0,50
Pinastro	3	3	6-5	299	0,50
Pine, Baltic	3	3	6-5	176	0,40
Pine, Black	3	3	9-1	349	0,50
Pine, Bull	3	3	8-2	282	0,45
Pine, Canadian Red	3	3	6-5	290	0,45
Pine, Carolina	3	3	9-1	349	0,50
Pine, Cembra	3	3	9-1	324	0,40
Pine, Columbian	3	3	5-5	158	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Pine, Douglas	3	3	5-5	158	0,45
Pine, Eastern White	3	3	6-5	318	0,35
Pine, Ginger	3	3	6-5	259	0,40
Pine, Hard	3	3	6-5	290	0,45
Pine, Heavy	3	3	8-2	282	0,45
Pine, Huron	3	3	7-3	185	0,40
Pine, Insignis	3	3	6-5	190	0,45
Pine, Loblolly	3	3	9-1	349	0,50
Pine, Longleaf Pitch	3	7	9-2	278	0,45
Pine, Maritime	3	3	6-5	299	0,50
Pine, Monterey	3	3	6-5	190	0,45
Pine, North Carolina	3	3	9-1	349	0,50
Pine, Norway	3	3	6-5	290	0,45
Pine, Oregon	3	3	5-5	158	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Pine, Parana	2	6	7-2	271	0,50
Pine, Ponderosa	3	3	8-2	282	0,45
Pine, Radiata	3	3	6-5	190	0,45
Pine, Red	3	3	6-5	290	0,45
Pine, Scots	3	7	9-2	207	0,45
Pine, Shortleaf	3	3	9-1	349	0,50
Pine, Slash	3	3	9-1	349	0,50
Pine, Sugar	3	6	9-1	343	0,35
Pine, Swiss	3	3	9-1	324	0,40
Pine, Torch	3	3	9-1	349	0,50
Pine, Torrey	3	3	6-5	290	0,45
Pine, Western Soft	3	3	8-2	282	0,45
Pine, Western Yellow	3	3	8-2	282	0,45
Pine, Weymouth	3	3	6-5	318	0,35

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Pine, White	3	3	9-1	324	0,40
Pine, Yellow	3	3	6-5	318	0,35
Pinheiro	3	3	6-5	176	0,40
Pini del Nord America	3	3	6-5	290	0,45
Pink Ivory Wood	2	2	2-7	273	0,80
Pino bravo	3	3	6-5	299	0,50
Pino Californiano	3	3	6-5	291	0,35
Pino cembro	3	3	9-1	324	0,40
Pino da Incenso	3	3	9-1	349	0,50
Pino del Brasil	2	6	7-2	271	0,50
Pino marittimo	3	3	6-5	299	0,50
Pino Oregon	3	3	5-5	158	0,45
Pino pece	3	7	9-2	278	0,45
Pino real	3	3	5-5	158	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Pino resinoso	3	7	9-2	278	0,45
Pino rodeno	3	3	6-5	299	0,50
Pino rojo americano	3	3	6-5	290	0,45
Pino rosso d'America	3	3	6-5	291	0,35
Pino royo	3	7	9-2	207	0,45
Pino silvestre	3	7	9-2	207	0,45
Pino strobo	3	3	6-5	318	0,35
Pioppo	3	6	8-1	270	0,40
Pioppo bianco	3	6	8-1	302	0,40
Pioppo del Canada	3	6	8-1	152	0,40
Pioppo tremulo	3	5	8-1	116	0,40
Pitch Pine	3	7	9-2	278	0,45
Pitchpin	3	7	9-2	278	0,45
Piuva	2	5	2-6	191	1,00

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Plane, European	3	3	6-3	279	0,55
Platane	3	3	6-3	279	0,55
Platano	3	3	6-3	279	0,55
Plum Tree	3	3	6-5	277	0,70
Pockholz	2	2	1-7	280	1,00
Podo	3	3	6-5	281	0,40
Poirier	2	2	4-5	131	0,55
Ponderosa Pine	3	3	8-2	282	0,45
Poplar	3	6	8-1	270	0,40
Poplar, Canadian	3	6	8-1	152	0,40
Poplar, Eastern	3	6	8-1	152	0,40
Poplar, Hickory	3	3	9-1	344	0,45
Poplar, White	3	6	8-1	302	0,40
Poplar, Yellow	3	3	9-1	344	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Poppel	3	6	8-1	270	0,40
Poppel, Kan.	3	6	8-1	152	0,40
Poppel, Vit	3	6	8-1	302	0,40
Port Orford Cedar	3	3	6-5	259	0,40
Possentrie	3	3	6-5	117	0,40
Possum Wood	3	3	6-5	117	0,40
Pradoo	3	6	4-6	264	0,40
Prickly Burr	2	2	4-5	148	0,40
Primavera	2	2	4-5	341	0,45
Prugno	3	3	6-5	277	0,70
Pruneaulier	3	3	6-5	277	0,70
Prunier	3	3	6-5	277	0,70
Pruno	3	3	6-5	277	0,70
Purpleheart	3	3	3-7	109	0,85

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Pyinkado	2	2	2-6	283	0,80
Qualele	2	2	4-5	188	0,50
Quaruba	3	3	6-5	284	0,45
Quebracho blanco	2	2	4-5	285	0,80
Quebracho colorado	2	2	1-7	286	1,00
Quercia	3	6	5-5	166	0,65
Quercia rossa	2	6	5-5	164	0,55
Radiata Pine	3	3	6-5	190	0,45
Ramin	2	2	4-5	287	0,55
Rauli	2	2	4-5	288	0,45
Rebhuhnholz	2	5	2-6	112	0,75
Red Alder	3	3	9-2	330	0,45
Red Cedar, Eastern	3	3	9-2	345	0,40
Red Cedar, Western	2	2	8-1	289	0,30

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Red Elm	3	3	6-5	358	0,55
Red Fir	3	3	5-5	158	0,45
Red Gum (Myrtaceae)	3	7	7-5	333	0,70
Red Lancewood	2	2	2-6	227	0,80
Red Lauan	3	3	6-5	363	0,50
Red Louro	2	2	3-5	220	0,55
Red Oak	2	6	5-5	164	0,55
Red Peroba	3	3	6-5	276	0,70
Red Pine	3	3	6-5	290	0,45
Red Pine, Canadian	3	3	6-5	290	0,45
Red Seraya	3	3	6-5	362	0,50
Red Willow	2	5	3-5	157	0,70
Redwood (Pinaceae)	3	7	9-2	207	0,45
Redwood (Taxodiaceae)	3	3	6-5	291	0,35

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Redwood, California	3	3	6-5	291	0,35
Redwood, Coast	3	3	6-5	291	0,35
Redwood, Giant	3	3	6-5	291	0,35
Redwood, Zambesi (Legaminosae)	3	3	7-5	245	0,80
Rengas	3	3	6-5	292	0,45
Rhodesian Teak	3	3	7-5	245	0,80
Riesenlebensbaum	2	2	8-1	289	0,30
Rio- Palisander	2	2	4-5	268	0,80
Roba Mahogany	2	2	4-5	110	0,55
Robinia	3	3	6-5	293	0,60
Robinie	3	3	6-5	293	0,60
Robinier	3	3	6-5	293	0,60
Roble (Tabebuia pentaphylla)	2	2	4-5	294	0,60
Rock Maple	3	3	6-5	106	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Roedbok	2	2	4-6	138	0,55
Rosewood, Brazilian	2	2	4-5	268	0,80
Rosewood, Indian	2	6	5-4	267	0,70
Roßkastanie	3	3	6-5	202	0,40
Rotbuche	2	2	4-6	138	0,55
Roteiche	2	6	5-5	164	0,55
Roteiche, Austral.	3	3	8-2	195	0,85
Roterle	3	3	9-2	330	0,45
Rotes Sandelholz	3	3	6-5	265	0,65
Rotes Tola	1	1	2-5	310	0,65
Rotkiefer, Amerik.	3	3	6-5	290	0,45
Roura	3	6	5-5	166	0,65
Rovere	3	6	5-5	166	0,65
Rubberwood	1	1	2-5	186	0,65

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

Rüster	3	3	6-5	295	0,60
Rüster, Amerik.	2	2	4-5	329	0,55
Salcio	2	2	4-5	347	0,40
Salice	2	2	4-5	347	0,40
Sallow	2	2	4-5	347	0,40
Salmwood	3	3	6-5	327	0,50
Samba	2	5	2-6	100	0,35
Sambia Teck	3	3	7-5	245	0,80
Sandalo rosso	3	3	6-5	265	0,65
Sande	2	6	6-3	342	0,50
Santa Maria	3	6	4-7	194	0,50
Santal rouge	3	3	6-5	265	0,65
Santarem	1	1	1-6	367	0,90
Sapele	3	3	6-5	296	0,65

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Sapele, Heavy	3	3	6-5	209	0,55
Sapeli- Mahagoni	3	3	6-5	296	0,65
Sapelli	3	3	6-5	296	0,65
Sapin	3	7	9-2	309	0,40
Sapin de Douglas	3	3	5-5	158	0,45
Sapo	3	3	6-5	297	0,55
Sasswood	3	6	9-1	308	0,75
Satinwood	2	2	4-5	298	0,80
Satinwood, Nigerian	3	3	6-5	240	0,60
Saule	2	2	4-5	347	0,40
Scheinzypresse	3	3	6-5	259	0,40
Schimmelfichte	3	6	6-3	306	0,40
Schwarze Walnuss	3	6	6-3	253	0,60
Schwarzerle	3	3	6-5	169	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Scopa	3	3	2-8	136	0,85
Scots Pine	3	7	9-2	207	0,45
Seekiefer	3	3	6-5	299	0,50
Sen	3	3	6-5	300	0,50
Sepetir	3	3	6-5	301	0,55
Sequoia	3	3	6-5	291	0,35
Seraya, Dark Red	3	3	8-3	364	0,60
Seraya, Light Red	3	3	6-5	361	0,50
Seraya, Red	3	3	6-5	362	0,50
Seraya, White	3	3	6-5	214	0,45
Seringueira	1	1	2-5	186	0,65
Sessile Oak	3	6	5-5	166	0,65
Shinglewood	2	2	8-1	289	0,30
Shortleaf Pine	3	3	9-1	349	0,50

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Sicomoro	3	3	6-5	105	0,55
Sikon	3	3	6-5	303	0,55
Silberpappel	3	6	8-1	302	0,40
Silver Birch	3	3	7-4	130	0,55
Silver Fir	3	7	9-2	309	0,40
Silver Spruce	3	3	9-1	305	0,40
Sipo	4	7	8-4	304	0,50
Sitka Spruce	3	3	9-1	305	0,40
Sitka-Fichte	3	3	9-1	305	0,40
Skandinavisk Fur	3	7	9-2	207	0,45
Skandinavisk Gran	3	3	7-3	176	0,40
Slash Pine	3	3	9-1	349	0,50
Slippery Elm	2	2	4-5	357	0,55
Socketfur	3	6	9-1	343	0,35

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

Socketlind	3	3	6-5	106	0,55
Soft Elm	2	2	4-5	329	0,55
Son	3	3	6-5	350	0,75
Spacasassi	3	3	6-5	334	0,60
Spanish Oak	2	6	5-5	164	0,55
Spotted Oak	2	6	5-5	164	0,55
Spruce, Canadian	3	6	6-3	306	0,40
Spruce, Coast	3	3	9-1	305	0,40
Spruce, Northern	3	6	6-3	306	0,40
Spruce, Oregon	3	3	5-5	158	0,45
Spruce, Silver	3	3	9-1	305	0,40
Spruce, Sitka	3	3	9-1	305	0,40
Spruce, Western White	3	6	6-3	306	0,40
Spruce, Yellow	3	3	6-5	176	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Stave Oak	2	2	4-5	167	0,70
Steinbuche	2	2	4-5	316	0,70
Steineiche	3	6	2-8	165	0,75
Sterculia, Yellow	3	3	6-5	175	0,65
Stieleiche	3	6	5-5	166	0,65
Stoolwood	3	3	6-5	108	0,30
Strandkiefer	3	3	6-5	299	0,50
Strobe	3	3	6-5	318	0,35
Sucupira	2	2	4-5	307	0,85
Sucupira Lahuan	3	3	6-4	353	0,55
Sugar Maple	3	3	6-5	106	0,55
Sugar Pine	3	6	9-1	343	0,35
Sugarberry	3	3	6-5	334	0,60
Sughero	1	1	1-5	351	-

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Sumpftupelo	3	3	7-3	314	0,50
Susino	3	3	6-5	277	0,70
Swamp Elm	2	2	4-5	329	0,55
Swamp Gum	3	3	7-3	314	0,50
Swamp Hickory	2	2	4-5	340	0,70
Sweet Birch	3	3	7-4	326	0,55
Sweet Chestnut	3	3	6-5	201	0,50
Swiss Pine	3	3	9-1	324	0,40
Sycamore	3	3	6-5	105	0,55
Sycomore	3	3	6-5	105	0,55
Tabak	2	2	4-5	197	0,45
Tali	3	6	9-1	308	0,75
Tamarack Larch	3	3	6-4	212	0,50
Tami	3	3	8-2	123	0,20

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Tamo	2	2	1-9	172	0,50
Tanbark Oak	2	2	4-5	167	0,70
Tanne	3	7	9-2	309	0,40
Tasso	3	3	6-5	162	0,60
Tatajuba	1	1	1-6	367	
Tauary	1	1	1-5	372	0,55
Taun	3	6	4-6	336	0,65
Taxus	3	3	6-5	162	0,60
Tchitola	1	1	2-5	310	0,65
Teak	2	2	4-5	311	0,55
Teak, Brazilian	2	2	4-5	178	0,50
Teak, Rhodesian	3	3	7-5	245	0,80
Teck	2	2	4-5	311	0,55
Tejo	3	3	6-5	162	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Tepa	2	2	4-5	312	0,40
Thuya geant	2	2	8-1	289	0,30
Tiama	4	4	4-9	313	0,55
Tigerwood	3	6	5-5	180	0,70
Tiglio	2	2	6-2	219	0,45
Tiglio americano	2	2	6-2	126	0,35
Tilia	2	2	6-2	219	0,45
Tilleul	2	2	6-2	219	0,45
Tilleul d'Amérique	2	2	6-2	126	0,35
Tilo	2	2	6-2	219	0,45
Tola	3	3	6-5	104	0,50
Tola branca	3	3	6-5	104	0,50
Tola, Echtes	1	1	2-5	310	0,65
Tola, Rotes	1	1	2-5	310	0,65

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Toledo Wood	2	2	2-8	224	0,85
Torch Pine	3	3	9-1	349	0,50
Torrey Pine	3	3	6-5	290	0,45
Traubeneiche	3	6	5-5	166	0,65
Tremble	3	5	8-1	116	0,40
Tremblon	3	5	8-1	116	0,40
True Box	2	5	2-6	139	0,85
True Cypress	3	3	6-5	325	0,40
Trumalla	2	2	2-6	283	0,80
Tsuga	3	3	7-3	185	0,40
Tsuga du Canada	3	3	7-3	185	0,40
Tuia	2	2	8-1	289	0,30
Tulip Tree	3	3	9-1	344	0,45
Tulipier	3	3	9-1	344	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Tulipifero	3	3	9-1	344	0,45
Tulipwood	3	3	9-1	344	0,45
Tulpenbaum	3	3	9-1	344	0,45
Tupelo Gum	3	3	7-3	314	0,50
Tupelo, Berg-	3	3	6-4	332	0,50
Uganda Mahogany	3	3	9-2	206	0,40
Ulme	3	3	6-5	295	0,60
Ulme, Englische	3	3	6-5	358	0,55
Umgusi	3	3	7-5	245	0,80
Urunday	3	6	5-5	180	0,70
Utile	4	7	8-4	304	0,50
Valnoet	3	3	6-5	252	0,60
Valnoet, GR	3	3	6-5	346	0,35
Valnoet, SV	3	6	6-3	253	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Vergne	3	3	6-5	169	0,40
Verzino	2	6	2-8	274	1,00
Vindou	3	3	6-5	174	0,45
Virginian Juniper	3	3	9-2	345	0,40
Virginian Pencil Cedar	3	3	9-2	345	0,40
Virginischer Wacholder	3	3	9-2	345	0,40
Virola	2	6	4-5	356	0,40
Vitalm	2	2	4-5	329	0,55
Vitbok	2	2	4-5	316	0,70
Wacapou	2	5	3-5	315	0,85
Walnuß	3	3	6-5	252	0,60
Walnuß, Graue	3	3	6-5	346	0,35
Walnuß, Schwarze	3	6	6-3	253	0,60
Walnut Tree	3	6	6-3	253	0,60

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Walnut, African	4	7	8-4	156	0,45
Walnut, Black	3	6	6-3	253	0,60
Walnut, Brazilian	1	1	2-5	189	0,65
Walnut, Canadian	3	6	6-3	253	0,60
Walnut, European	3	3	6-5	252	0,60
Walnut, Peruvian	2	2	4-5	339	0,55
Walnut, White	3	3	6-5	346	0,35
Wawa	2	5	2-6	100	0,35
Weide	2	2	4-5	347	0,40
Weihrauchzeder	3	3	9-1	335	0,30
Weißahorn	3	3	6-5	105	0,55
Weißbirke	3	3	7-4	130	0,55
Weißbuche	2	2	4-5	316	0,70
Weißeiche	2	2	4-5	167	0,70

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Weißspappel	3	6	8-1	302	0,40
Wenge	2	6	7-2	317	0,80
West-Indian Boxwood	2	6	6-3	321	0,75
West-Indian Laurel	3	3	6-5	327	0,50
West-Indian Locust	2	2	2-7	153	0,75
Western Alder	3	3	9-2	330	0,45
Western Hemlock	3	3	7-3	185	0,40
Western Red Cedar	2	2	8-1	289	0,30
Western Soft Pine	3	3	8-2	282	0,45
Western White Spruce	3	6	6-3	306	0,40
Western Yellow Pine	3	3	8-2	282	0,45
Weymouth Pine	3	3	6-5	318	0,35
Weymouthskiefer	3	3	6-5	318	0,35
White Afara	3	3	6-4	217	0,45

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
White Ash	2	5	2-7	171	0,50
White Cypress	3	3	6-5	259	0,40
White Elm	2	2	4-5	329	0,55
White Gum	3	6	4-6	200	0,75
White Lauan	3	3	6-5	360	0,45
White Mahogany	2	2	4-5	341	0,45
White Meranti	3	6	6-4	233	0,60
White Oak	2	2	4-5	167	0,70
White Oak, American	2	2	4-5	167	0,70
White Olivier	2	2	3-6	338	0,70
White Peroba	3	3	6-5	275	0,65
White Pine	3	3	9-1	324	0,40
White Pine, Eastern	3	3	6-5	318	0,35
White Poplar	3	6	8-1	302	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
White Seraya	3	3	6-5	214	0,45
White Walnut	3	3	6-5	346	0,35
White Willow	2	2	4-5	347	0,40
Whitewood (Pinaceae)	3	3	6-5	176	0,40
Whitewood (Tiliaceae)	2	2	6-2	126	0,35
Whitewood, American	3	3	9-1	344	0,45
Wild Olive Tree	3	3	7-3	314	0,50
Willow	2	2	4-5	347	0,40
Willow, Red	2	5	3-5	157	0,70
Willow, White	2	2	4-5	347	0,40
Wulo	3	3	6-5	173	0,65
Yang	3	3	6-5	319	0,65
Yarrow Tree	3	3	8-2	195	0,85
Yellow Birch	3	3	7-4	359	0,55

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Yellow Buckeye	3	3	6-5	348	0,40
Yellow Fire	3	3	5-5	158	0,45
Yellow Meranti	2	2	4-5	234	0,55
Yellow Pine	3	3	6-5	318	0,35
Yellow Poplar	3	3	9-1	344	0,45
Yellow Spruce	3	3	6-5	176	0,40
Yellow Sterculia	3	3	6-5	175	0,65
Yellowwood	3	3	6-5	281	0,40
Yemane	3	3	6-5	320	0,45
Yerul	2	2	2-6	283	0,80
Yeuse	3	6	2-8	165	0,75
Yew	3	3	6-5	162	0,60
Yoke Elm	2	2	4-5	316	0,70
Ypréau	3	6	8-1	302	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Zagai	2	5	1-8	118	0,75
Zambesi Redwood	3	3	7-5	245	0,80
Zapatero	2	6	6-3	321	0,75
Zebrano	1	1	2-5	323	0,65
Zeder	2	2	7-2	322	0,50
Zimbro	3	3	9-1	324	0,40
Zingana	1	1	2-5	323	0,65
Zirbelkiefer	3	3	9-1	324	0,40
Zitterpappel	3	5	8-1	116	0,40
Zuckerahorn	3	3	6-5	106	0,55
Zuckerbirke	3	3	7-4	326	0,55
Zuckerkiefer	3	6	9-1	343	0,35
Zwetschgenbaum	3	3	6-5	277	0,70
Zypresse (C. Lusit.)	2	6	6-3	328	0,40

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

Zypresse, Echte	3	3	6-5	325	0,40
-----------------	---	---	-----	-----	------

Copyright
GANN Mess- u. Regeltechnik GmbH
Gerlingen

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Harnstoff-Spanplatte	2	2	7-2	352	
Isozyanat-Spanplatten	2	2	4-5	352	
Kauramin-Spanplatten	3	3	6-5	353	
Melamin-Spanplatten	1	1	2-5	351	
Phenolharz-Spanplatten	1	1	1-5	351	
Holzfaser-Dämmplatten	3	3	7-4	353	
Holzfaser-Hartplatten	3	3	6-2	353	
Chipboard, Isozyanat Resin	2	2	4-5	352	
Chipboard, Kauramine Resin	3	3	6-5	353	
Chipboard, Melamine Resin	1	1	2-5	351	
Chipboard, Phenolic Resin	1	1	1-5	351	
Chipboard, Urea Resin	2	2	7-2	352	
Wood Fibre Hardboard	3	3	6-2	353	
Wood Fibre Insulating Board	3	3	7-4	353	

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
-------------------------------------	------	------	-----	------	-------------------

Panneaux de particules

- Collage Isozyanat	2	2	4-5	352
- Collage Kauramin	3	3	6-5	353
- Collage Melamin	1	1	2-5	351
- Collage phenolique	1	1	1-5	351
- Collage urée	2	2	7-2	352

Panneaux de fibres durs

	3	3	6-2	353
--	---	---	-----	-----

Panneaux de fibres isolants

	3	3	7-4	353
--	---	---	-----	-----

Tableros de virutas con resinas

- tipo fonólicas	1	1	1-5	351
- tipo Isozyanat	2	2	4-5	352
- tipo Kauramin	3	3	6-5	353
- tipo Melamin	1	1	2-5	351
- tipo urea	2	2	7-2	352

Tableros duros de fibra de madera

	3	3	6-2	353
--	---	---	-----	-----

Holzsorte, Species, Essence, Madera	1..4	1..7	x-y	Code	g/cm ³
Tableros aislantes de fibra de madera	3	3	7-4	353	
Pannelli truciolari al Fenolo	1	1	1-5	351	
Pannelli truciolari al Isozjanat	2	2	4-5	352	
Pannelli truciolari al Kauramina	3	3	6-5	353	
Pannelli truciolari al Melamina	1	1	2-5	351	
Pannelli truciolari al urea	2	2	7-2	352	
Pannelli de fibre di legno	3	3	6-2	353	
Pannelli de fibre di legno soffici	3	3	7-4	353	